

COLLA EPOSSIDICA DOMO 10

EPOXY GLUE DOMO 10

Descrizione / Description

Colla epossidica extra forte, bi-componente in pasta tixotropica verticale. Utilizzata per incollare marmi, pietre, graniti e ceramica in modo sicuro e duraturo. Raccomandato per l'uso esterno. Forza di adesione, resistenze meccaniche e resistenza all'esterno sono le sue qualità migliori. Applicabile anche su superfici umide. Viene anche suggerito per fare incollaggi misti tipo : metallo-pietre, ceramica-pietre, pietre-vetro, cemento-pietre, cemento-vetro, cemento-metallo, pietre-pannelli compositi tipo honeycomb, pietre-pannelli legno o laminati legno. È opportuno carteggiare il vetro e il metallo prima di procedere all'incollaggio. In questo tipo di incollaggi si suggerisce di verificare la planarità del pezzo finito dopo un mese.

Epoxy glue bi-component extra strong, in tixotropic paste. Suitable for gluing and join marble, granite, stones and ceramic. Recommended for outdoor application. High adhesion force, very good mechanical proprieties and high wheather resistant. Applicable on wet surfaces. Domo 10 is suggested to glue the following materials together: metal-stones, stone-glass, concrete-metal, concrete-glass, ceramic-stone, stone-honeycomb panel, stone-plywood panels or wood panels. The metal and glass must be scrabbled. In this kind of coupling, we suggest to verify the planarity of the slabs and tiles after 1 months.

Istruzioni d'uso / Instructions for use

La resina e indurente devono essere conservati in contenitori originali. Negli impianti di dosaggio automatici, va evitato il contatto con parti metalliche di rame ottone e leghe similari che possono arrugginire.

Usare plastiche resistenti a liquidi corrosivi, non usare mai PVC. Prelevare dai due contenitori le quantità necessarie, IN PESO O VOLUME, dei due componenti A e B, nel rapporto 1:1. Miscelare energicamente e procedere all'utilizzo. Durante la miscelazione usare attrezzi puliti. Se necessario aggiungere colori e pigmenti.

Accertarsi che il materiale su cui sarà applicata la colla sia completamente asciutto e pulito.

Nel caso di dosatori automatici suggeriamo di controllare la dose giornalmente.

Per la pulizia della attrezzatura utilizzare solventi non grassi, tipo acetone e acetato di butile.

Usare sempre guanti e occhiali protettivi durante l'uso (leggere la scheda di sicurezza).

Chiudere bene i contenitori dopo l'uso, evitare il contatto prolungato con l'aria.

The glue and hardener must be kept on the original cans/tins. On the automatic dosing pump, avoid the contact with metals made of copper, brass or similar metals which may rust. Avoid the use of plastic made of PVC, do use only plastic liquid corrosive resistance. Take out from the two containers A and B the required amounts, IN WEIGHT OR VOLUME, of the two components. Mix very well the 2 parts A+B and proceed to use. During the mixing use clean tools.

Ensure that the marble to be treated with the resin is completely dry and clean.

In case of automatic dosing pumps, we suggest to verify the ratio every day.

To clean the tools, we suggest to use aromatic and light solvent, like acetone and butyl acetate.

Use safety gloves and safety glasses during the work (see the safety data sheet).

Close the cans after the usage, avoid the long exposure on the air.





SCHEMA TECNICA / TECHNICAL DATA SHEET Re-issued: 23/09/2010 rev.00

TENAX SPA VIA I° MAGGIO 226 – 37020 VOLARGNE (VR) ITALY P. +39 045 6887593 F. +39 045 6862456 tenax@tenax.it www.tenax.it

Data tecnici / Technical Data

| DATI TECNICI | |
|---|--|
| Viscosità parte A cps 25°C | Pasta tixotropica |
| Viscosità parte B cps 25°C | Pasta tixotropica |
| Densità resina / indurente a 25°C gr/cm ³ | 1.3 / 1.3 |
| Aspetto parte A / aspetto parte B | Pasta avorio / pasta bianca |
| Aspetto resina dura | bianca |
| Colore della resina in GARDNER ASTM D1544 | NA |
| Colore dell'indurente in GARDNER ASTM D1544 | NA |
| Rapporto di miscelazione in peso | 100 + 100= tot 200 |
| Tempo di gel in massa 25°C | Circa 2h30 min |
| Tempo di fuori tatto a 25°C con 50% di umidità relativa | circa 4 ore |
| Tempo di fuori tatto a 40°C con 10% di umidità relativa | Circa 3h |
| Durezza ShoreD (1) ASTM D 2240 | 81 |
| Temperatura di transizione vetrosa Tglass (ASTM E1545) (1) | 62°C |
| Forza di strappo con rete di vetro su marmo (1) (ASTM D3167) | 1,5 N/mm |
| Forza di adesione su marmo (ASTM D4541) (1) | 15 Mpa |
| Forza di adesione su vetro (ASTM D4541) (1) | 15 Mpa |
| Test invecchiamento in cella climatica Qsun (ASTM D904) 3 anni outdoor (luce + pioggia + shock termico) | passa il test, nessun distacco della resina dal supporto |
| Ingiallimento solare allo Xenon test 3 anni (ISO11341) | Molto alto |
| Temperatura minima di reazione | +5°C |
| Temperatura minima utilizzo dopo indurimento | -25°C |
| Temperatura massima di utilizzo dopo indurimento | +60°C |
| Tempo di lavorabilità a 25°C (tempo minimo per lucidatura e taglio) | 24 ore |

| TECHNICAL DATA | |
|---|---|
| Viscosity parte A cps 25°C | Tixotropic paste |
| Viscosità parte B cps 25°C | Tixotropic paste |
| Density parte A / parte B at 25°C gr/cm ³ | 1.3 / 1.3 |
| Aspect part A / aspect part B | Ivory paste / white paste |
| Aspect resin hard | white |
| GARDNER colour of the resin ASTM D1544 | NA |
| GARDNER colour of the hardener ASTM D1544 | NA |
| Mixing Ratio resin + hardener in weight | 100 + 100= tot 200 |
| Gel time in bulk at 25°C (100 gr resin + hardener) | Approx. 2h30 min |
| Tacky free in thin layer at 25°C ; 50% relative humidity | Approx 4 hours |
| Tacky free in thin layer at 40°C ; 10% relative humidity | Approx. 3h |
| Hardness in Shore D (1) ASTM D 2240 | 81 |
| Glass transition temperature Tglass (ASTM E1545) (1) | 62°C |
| Peeling test with glass fiber on marble (1) (ASTM D3167) | 1,5 N/mm |
| Adhesion force on marble (ASTM D4541) (1) | 15 Mpa |
| Adhesion force on glass (ASTM D4541) (1) | 15 Mpa |
| Weathering test on climatic chamber Qsun, (ASTM D904) , 3 years of outdoor condition, light+rain+ thermal shock | Passed, no detachment of resin from the support |
| Yellowing test on the Xenon chamber 3 years (ISO11341) | Very high |
| Minimum reaction temperature | +5°C |
| Minimum temperature of use after hardening | -25°C |
| Maximum temperature of use after hardening | +60°C |
| Working time at 25°C (time for polishing or cutting) | 24 hours |

1) : dopo post cottura 50°C per 12 ore / after postcuring 50°C for 12 hours.

Tempo di Stoccaggio / Shelf life

Nelle normali condizioni di uso e lavoro, il prodotto ben conservato tra 18-25°C lontano da fonti di calore, umidità e luce diretta del sole viene garantito 2 anni.

The products will last at least 2 years in the normal condition between 18-25°C, kept away from source of heat, humidity and sun light

Misure di sicurezza / Safety rules

Il mastice e il catalizzatore in pasta sono prodotti chimici. Prima dell'utilizzo si raccomanda di leggere le schede di sicurezza e le note indicazioni di sicurezza riportate sui barattoli/fusti.

Resin and hardener are chemical products, please read the safety data sheet before usage and the rules written on the label on the tins/drums.

Confezioni disponibili / Packaging available

lt. 1 – lt. 4 - lt. 20



Tenax Aderisce a parametri LEED ed è socio ordinario del Green Building Council d'Italia, che opera nell'ambito della progettazione e costruzione di edifici eco compatibili
Tenax follows LEED's certification parameters and is an ordinary member of the "Italian Green Building Council", that verifies that a building project meets the highest green building and performance measures